

Farina di quarzo pro



IDROPITTURA MURALE
ACRILICA AL QUARZO
FINE PER ESTERNO

- Conforme ai requisiti CAM
- Con film protetto



INNOVATING
SURFACES FOR
BUILDING



Farina di quarzo pro 0518



IDROPITTURA MURALE ACRILICA AL QUARZO FINE PER ESTERNO



FARINA DI QUARZO PRO è conforme ai requisiti **CAM (Criteri Ambientali Minimi)**, rispondendo alle esigenze di sostenibilità ambientale nei progetti edilizi.



È inoltre parte della linea Protect Line, caratterizzata dall'impiego di speciali additivi che proteggono il film dallo sviluppo di un ampio spettro di alghe e muffe, contribuendo a mantenere nel tempo l'integrità estetica e funzionale delle superfici trattate.

Attrezzi

Pennello, Rullo

FARINA DI QUARZO PRO è un'idropittura murale al quarzo fine per esterni, a base di polimeri acrilici, cariche silicee e pigmenti minerali. La presenza di quarzo fine conferisce al prodotto un equilibrio ottimale tra copertura, riempimento superficiale e finitura estetica uniforme.

- **Elevata resistenza agli agenti atmosferici e agli alcali**
- **Buon potere riempitivo, idoneo a uniformare superfici leggermente irregolari**
- **Buona traspirabilità, favorisce la diffusione del vapore acqueo**
- **Buona resistenza al lavaggio e alla manutenzione nel tempo**

Il prodotto è specificamente indicato per la protezione e decorazione di superfici esterne quali intonaci civili nuovi o vecchi, supporti a base di calce e cemento, superfici murarie in buono stato, prive di fessurazioni evidenti. FARINA DI QUARZO PRO risulta ideale per interventi sia in ambito residenziale sia in contesti professionali, dove siano richieste prestazioni affidabili e continuità estetica.

Caratteristiche tecniche

Aspetto del film secco	opaco
Granulometria massima	0,05 mm
Secco al tatto	45 min
Riverniciabile	5 - 6 h
→ Diluizione	1^ 25-30% - 2^ 20-25% in volume con acqua
→ Resa	4-5 m²/l con due strati

Ciclo in presenza di muffe o alghe:

In presenza di muffe o alghe eseguire un trattamento con **DECISO cod. 0610**.

Proseguire con l'applicazione di uno strato di fissativo isolante **SUPERFIX cod. 0010 o GREY FIX cod. 0011**, per uniformare l'assorbimento del fondo.

Assicurarsi che la superficie sia asciutta e continuare con l'applicazione di due strati di **FARINA DI QUARZO PRO**.



IMPACT S.p.A. Unipersonale - Via Crevada, 9/E
31020 San Pietro di Feletto TV - ITALY
T +39 0438 4548
info@impa.it - www.impa.it

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Fassa S.r.l.

RIVENDITA AUTORIZZATA