

0870 WOOD WHITE

VÍZBÁZISÚ FEHÉR IMPREGNÁLÓ FEDŐRÉTEG



Épület



Belső/Külső



Ecset



Nem fagyálló



Víz alap



szivacs

Előnyök:

- fehér opálos szín
- vízben oldódó

Leírás és használat

Vizes diszperzióban lévő akrilgyantából álló, matt fehér hatású impregnáló fabevonat, amely ideális bármilyen típusú, az időjárásnak közvetlenül nem kitett belső vagy külső felületre.

A fehér pigmentációtól a termék nem átlátszó, ugyanakkor kiemeli a fa természetes erezetét.

Különösen alkalmas faszerkezetek és fatárgyak dekoratív kezelésére.

Felületelőkészítés

A kezelendő felület száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes legyen.

Megkopott felületek esetén távolítsa el a régi festés minden nyomát.

Felhasználási terület

Felhordási mód:

- ecset
- szivacs

A termék elkészítése:

Gondosan el kell keverni amíg egységes állaga és színe lesz.

Hígítás:

Használatra kész.

Átfesthető

3 óra múlva

Alkalmazási módok

FELÜLETIMPREGNÁLÁS:

Vigyen fel két réteg 0870 WOOD WHITE-ot, az első és a második réteg között legalább egy órát várjon.

FEHÉRÍTETT HATÁSÚ FA:

Sima vagy csiszolt fára vigyen fel egy réteg 0870 WOOD WHITE-ot, majd csiszolja meg finom csiszolópapírral (320/360-as szemcse) vagy műanyag csiszolószivaccsal, amíg el nem éri a kívánt fehéritett kinézetet.

Fejezze be a munkafolyamatot vízbázisú átlátszó fedőlakkal.

Mindig ajánlatos előzetes tesztekot végezni, hogy ellenőrizhessük a fában lévő tannin jelenlétét, amely a felület sárgulásához vezethet.

Egyes fatípusokon a felhordás után a szálak enyhe kiemelkedése figyelhető meg; a hiba kijavításához egyszerűen törölje át a felületet egy műanyag csiszolószivaccsal.

Tárolási stabilitás

NEM FAGYÁLLÓ A terméket +5 és 35°C között kell tárolni.

A termék 24 hónapig eltartható, ha hűvös, száraz helyen, hőforrástól és közvetlen napfénytől védve, bontatlan eredeti csomagolásban tárolják. Ellenőrizze a termék eltarthatósági idejét a csomagoláson feltüntetett gyártási tételszám alapján. A gyártási tételszám nyolc számjegyű, amely első négy számjegye a gyártási évet és hónapot jelöli. A terméket a szavatossága lejártá után a hatályos rendelkezések szerint kell ártalmatlanítani.

Műszaki jellemzők

Szín	fehér
Kötőanyag tulajdonság	akril disperzió
Száraz filmréteg megjelenése	áttetsző
Fajsúly	1,26 kg/l ($\pm 0,02$)
Tájékoztató jellegű kiadósság	10-12 m ² /l egy rétegben, a fa típusától, porozitásától és az abszorpció mértékétől függően.
Száradási idő levegőn 20°C-on - 65% RP	30 perc, pormentes
	60 perc, fogásbiztos
EU határérték a VOC-tartalomra (2004/42/EK irányelv)	A/f kategória, VB: Maximum VOC 130 g/l VOC tartalom < 130 g/l
AFNOR NF T 36-005 besorolás	I. család – 7b2 kategória
20°C-on mért adatok.	

Figyelmeztetések

- Tapasztalt felhasználónak ajánlott termék
- Használat előtt mindig olvassa el a biztonsági adatlapot.
- Az eszközök tisztításához használt oldószereket vagy higítókat, és az esetleg megmaradt terméket nem szabad a környezetbe juttatni vagy a háztartási lefolyóba önteni. A tároló/termék/oldószer vagy a tisztításhoz használt higító vagy oldószer ártalmatlanítását az országos előírásoknak megfelelően kell elvégezni.
- Viseljen védőkesztyűt és védőruházatot, bőrrel való érintkezés esetén alaposan mossa le szappannal és vízzel.
- Használat alatt, jól szellőztesse ki a helyiségeket, a szerszámok tisztítására vizet használjon.
- A fa nedvességtartalma legfeljebb 15% lehet.
- Nem szabad a terméket ködös, esős időben vagy 75%-os páratartalom felett felhordani!
- A felület és a környezet hőmérséklete + 5°C és 35°C között legyen.
- Javasoljuk, hogy a munkavégzéshez szükséges összes anyagot ugyanabból a tételből vegye át.
- Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul. A műszaki adatok az alaptermék átlag jellemzőire vonatkoznak, és azok meghatározása ellenőrzött laboratóriumi körülmények között történt. A piacon kapható nyersanyagok változékonysága, továbbá a termék színezése miatt a feltüntetett értékek, a szín és az elért esztétikai hatások kis mértékben eltérhetnek. Ezért a vevőnek/felhasználónak személynesen és a felhasználás előtt ellenőriznie kell a termék tervezett használatra való alkalmasságát, különösen abban az esetben, ha ugyanazon anyag különböző tételeit használják fel ugyanazon a munkánál/munkatelepen.

A fent megadott adatok a termékek ügyfeleink részéről történő használatának megkönnyítésére szolgálnak, de nem vonják maguk után az IMPA S.p.A. semmilyen felelősségét az ellenőrzésén kívül végrehajtott felhasználásokért. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ, assistenza. tecnica@impa.it.