

# Aires

**SMALTO SINTETICO  
A PENNELLO RAPIDO  
ANTIRUGGINE**

- Facile da applicare
- Buon potere anticorrosivo
- 2 in 1: finitura e antiruggine



**INNOVATING  
SURFACES FOR  
BUILDING**

## SMALTO SINTETICO A PENNELLO RAPIDO ANTIRUGGINE



Finitura anticorrosiva di buona qualità a base di resine alchidiche, applicabile anche direttamente su supporto ferroso.

### Attrezzi

Pennello, Rullo, Spruzzo

### Caratteristiche

Secco in profondità	24 - 36 h
Spessori consigliati	50 - 60 µm secchi
→ Diluizione	max 5% con 1602 ACQUARAGIA / 1603 DIL SINTETICO
→ Resa	6 - 7 m <sup>2</sup> /Kg con 2 strati

### SATINATO

cod. 1858

20 - 30 Gloss 60°

### LUCIDO

cod. 1857

75 - 85 Gloss 60°

## Confezioni

### Aires satinato

Colore	Formato	Pz/conf.
Tinte cartella	2,5 Kg	2
	1 Kg	6
	0,5 Kg	6
0000 Converter	17,6 Kg	1
	2 Kg	2
	0,8 Kg	6
Colorato <i>ord.min. 6pz</i>	0,4 Kg	6
	22 kg	1

Rif. Tinte in Cartella ADVANCE COLORS 2.0

### Aires lucido

Colore	Formato	Pz/conf.
Tinte cartella	2,5 Kg	2
	1 Kg	6
	0,5 Kg	6
0000 Converter	14,4 Kg	1
	2 Kg	2
	0,8 Kg	6
Colorato <i>ord.min. 6pz</i>	0,4 Kg	6
	18 kg	1

Rif. Tinte in Cartella ADVANCE COLORS 2.0

## Applicazione

### APPLICAZIONE SU FERRO:

Pulire e sgrassare il supporto. Applicare 2 mani di AIREs con un intervallo di 24 ore.

#### Per una maggiore resistenza alla corrosione:

applicare 1 mano di Antiruggine OXITE cod. 1010. Dopo l'essiccazione proseguire con l'applicazione di due mani di AIREs

### APPLICAZIONE SU LEGNO:

Preparare il supporto applicando 1 strato di fondo per legno FONDOPAC cod. 1002. Se necessario carteggiare. Applicare 2 mani di AIREs con un intervallo di 24 ore.

### APPLICAZIONE SU ZINCATO, ALLUMINIO, LEGHE LEGGERE:

Per ottenere un'ottima adesione, preparare il supporto applicando 1 strato di fondo PRIMING COAT cod. 1243. Applicare 2 mani di AIREs con un intervallo di 24 ore.