

# Olimpic



**SMALTO MURALE INODORE  
RESISTENTE ALLO SPORCO  
MANTIENE GLI AMBIENTI  
PULITI E PROTETTI**

- Inodore, senza formaldeide aggiunta
- Bassissimo contenuto in VOC



**INNOVATING  
SURFACES FOR  
BUILDING**

## SMALTO MURALE INODORE A BASSO CONTENUTO DI VOC



Finitura a base di resine acriliche in dispersione acquosa per applicazioni all'interno. È caratterizzato da ottima copertura, buona dilatazione e bassa presa di sporco. Il film essiccato resiste a lavaggi frequenti con acqua e i più comuni detergenti. Speciali additivi rendono il film **protetto dallo sviluppo di un ampio spettro di specie di muffe. Inodore, senza formaldeide aggiunta e a bassissimo contenuto in VOC.**

Consigliato per la pitturazione di ingressi, sale d'aspetto, scuole, ospedali, vani scala, alberghi e locali pubblici in genere.

Idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti secondo la Norma UNI 11021:2002 relativa alla metodologia HACCP.

Può essere applicato su intonaco civile, intonaco a gesso, cartongesso, calcestruzzo.

### Attrezzi

Pennello, Rullo, Spruzzo, Airless

### Confezioni

Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco	10 L	1
	2,5 L	2
	0,75 L	6
1025 Base M	9,4 L	1
	2,35 L	2
	0,7 L	6
0030 Base ED	9,4 L	1
	2,35 L	2
	0,7 L	6

### Caratteristiche

Potere coprente	Classe 2 con resa di 5 m <sup>2</sup> /l
Resistenza al lavaggio	ottima, >20000 cicli Gardner
Resistenza alla spazzolatura ad umido	Classe 1
Secco al tatto	1 - 2 h
Secco in profondità	24 h
Riverniciabile	3 - 4 h
Spessori consigliati	70 - 80 µm secchi, 180 - 200 µm umidi
→ Diluizione	10 - 15% in volume con acqua
→ Resa	4 - 5 m <sup>2</sup> /l con 2 strati su supporti ruvidi 9 - 10 m <sup>2</sup> /l con 2 strati su supporti lisci



Classe di emissione del prodotto per la versione bianca

OPACO cod. 0825	SATINATO cod. 0824	LUCIDO cod. 0822
5 - 10 gloss	20-30 gloss	> 75 gloss