

# FIR AKRYL

## Fondo isolante riempitivo

# 1515.

05/05/20 rev.07

### Descrizione e impieghi

Fondo monocomponente caratterizzato da facile applicazione, ottima resa ed eccellente carteggiabilità.

Permette un isolamento completo dei fondi e degli stucchi poliesteri e costituisce un'ottima base per la successiva verniciatura.

### Caratteristiche tecniche

Colore	:	grigio
Natura del legante	:	nitro-alchidico
Peso specifico	:	1.19 kg/l ( ± 0.02)
Viscosità	:	8000 ÷ 10000 mPa.s Brookfield
Resa indicativa	:	2 ÷ 3 m <sup>2</sup> /l in funzione dello spessore applicato.
Stabilità di stoccaggio	:	24 mesi in confezione integra.

**NB:** I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

### Modalità di applicazione

Preparazione del supporto	:	Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite, prive di polvere e leggermente irruvidite mediante carteggiatura.
Preparazione del prodotto	:	Mescolare accuratamente e diluire fino alla viscosità di 70 ÷ 100" Coppa ISO-DIN 4 a 20°C. Applicare più mani incrociate a breve distanza l'una dall'altra fino ad ottenere lo spessore desiderato.
Metodo applicativo	:	- aerografo misto aria: usare ugello Ø 1.4 ÷ 1.8 mm e pressione di 2.5 ÷ 3.5 bar.
Diluizione	:	40 ÷ 60% di DILUENTE NITRO ANTINEBBIA cod. 1616 o con altri diluenti nitro di buona qualità.
Spessori consigliati	:	60 ÷ 70 µm secchi.
Essiccazione ad aria (20°C - 65% UR)	:	Fuori polvere : 10 minuti In profondità : 40 minuti
Carteggiabile	:	dopo 2 ore a 20°C.
Riverniciabile	:	dopo 3 ÷ 4 ore

**NOTE:** Si consiglia di carteggiare leggermente il fondo isolante prima dell'applicazione della vernice di finitura.

# FIR AKRYL

## Fondo isolante riempitivo

**1515.**

05/05/20 rev.07

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.

SOLO PER USO INDUSTRIALE

**Esclusivamente per usi non regolamentati dal D.Lgs. n. 161/2006.**

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Verificare di essere in possesso dell'ultima versione. I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità della casa per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo.

**IMPA S.p.A Unipersonale** Via Crevada, 9/E 31020 San Pietro di Feletto (TV), Italy Tel. +39 0438 4548 Fax +39 0438 454915  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Fassa S.r.l. - [info@impa.it](mailto:info@impa.it) [www.impa.it](http://www.impa.it)