

FIR AKRYL

1515.

Nitro-akryl isolier-füllende Grundierung

15/05/09 LRB/nz

Beschreibung und Anwendung

Einkomponent Grundierung, leicht anzuwenden, sehr gute Ergiebigkeit, ausgezeichnete Schleifbarkeit.

Es erlaubt eine komplette Isolierung der Grundierungen und der Polyesterspachtelmasse, und ist ein sehr guten Untergrund für die nächste Lackierung.

Technische Eigenschaften

Farbe	:	grau
Bindemittelart	:	Nitrozellulose modifiziert
Spezifisches Gewicht	:	1.19 kg/l (± 0.02)
Viskosität	:	8000 ÷ 10000 mPa.s Brookfield RVT rpm 10 Sp 5
Ergiebigkeit	:	2 ÷ 3 m ² /l je nach angewandte Dicke.
Lagerbeständigkeit	:	24 Monate in Originalverpackung.

Hinweis: Die Daten beziehen sich auf eine Temperatur von 20°C.

Anwendungsverfahren

Vorbereitung des Untergrundes	:	Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken, sauber und staubfrei sein und leicht mittels Schleifen rau gemacht werden.
Vorbereitung des Produkts	:	Sehr gut homogenisieren, und verdünnen bis zur Viskosität von 70" ÷ 100" ISO-DIN Tasse 4 bei 20°C. Mehrere gekreuzte Schichten anwenden, bis man die gewünschte Dicke erhält; zwischen den verschiedene Schichten nur kurz warten.
Auftragungsmethode	:	- Spritzanwendung mit Luft: Düse Ø 1.4 ÷ 1.8 mm und 2.5 ÷ 3.5 Bar Druck.
Verdünnung	:	40 ÷ 60% mit DILUENTE NITRO ANTINEBBIA Art. Nr. 1616 oder von anderen Nitroverdünner mit guter Qualität.
Lufttrocknung (20°C.) mit 60 ÷ 70 µm angeratene Dicke	:	Staubfrei : 10 Minuten Durchhärtung : 40 Minuten
Schleifbar	:	nach 2 Std. bei 20°C.
Überlackierbar	:	nach 3 ÷ 4 Std.

HINWEIS: Es ist ratsam, leicht die Isoliergrundierung zu schleifen, vor der Anwendung der Endlackierung.

FIR AKRYL

1515.

Nitro-akryl isolier-füllende Grundierung

15/05/09 LRB/nz

Die Angaben in diese Produktinformation erfolgen nach unseren besten Erfahrungen und technischen Wissen; die Kunden auf jeden Fall sind nicht befreit von die Einsatzfähigkeit des Materials vor Anwendung unter Praxisbedingungen zu prüfen. Für weitere technische Angaben oder spezielle Systeme und/oder besondere Anwendungen, bitte befragen unseren technischen Dienst.

NUR ZUM FACHMÄNNISCHEN GEBRAUCH

Dieses Merkblatt widerruft und ersetzt die vorherige. Ermitteln Sie die letzte Version zu haben. Die obengenannte Angaben brauchen nür um das Gebrauch der Produkten von unseren Kunden zu erleichtern. Aber wenn Anwendungen sind ausser Ihr Kontrolle ausgeführt, diese Angaben mit keiner Haftung des Haus verbinden sind.

IMPA Spa - Via Crevada 9/E - 31020 San Pietro di Feletto (TV) Italy - tel. +39 0438 4548 - fax 0438 454915 - www.impa.it - info@impa.it