

0590 KUBO HT

ADESIVO-RASANTE A BASE CEMENTIZIA PER SISTEMA CAPPOTTO IMPAENERGY



Edilizia



Esterno



Diluizione con acqua



Proteggere dall'umidità



Descrizione e Impiego

Collante fibrato a base di cemento per incollare e rasare pannelli isolanti in EPS e lana minerale.

Preparazione del supporto

Il supporto deve essere libero da polvere, sporco, ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse.

Applicazione

Aggiungere 5,8-6,4 litri di acqua pulita per ogni sacco da 25 kg di KUBO HT e mescolare con agitatore meccanico fino ad ottenere la consistenza desiderata, per un tempo non superiore a 3 minuti.

Lavorare il materiale impastato entro 2 ore.

Per incollare i pannelli, applicare il prodotto a piena superficie o lungo il perimetro e in punti centrali, e disporre gli stessi sfalsati, facendo attenzione che siano perfettamente combacianti fra di loro ed in seguito fissarli meccanicamente mediante tasselli.

Rasare la superficie annegando una rete in fibra di vetro alcali-resistente certificata secondo EAD 040016-00-0404, avendo cura di sovrapporla per almeno 10 cm nei punti di giunzione.

Per rasare, applicare il materiale nello spessore di 5-6 mm.

Per applicazioni a macchina si possono utilizzare intonacatrici tipo PFT, TURBOSOL o similari.

La finitura verrà realizzata dopo almeno 2/3 settimane dall'esecuzione della rasatura, applicando un rivestimento acrilico, acril-silossanico, ai silossani o ai silicati, previo specifico fondo fissativo o pigmentato.

Stabilità di stoccaggio

Conservare all'asciutto per un periodo non superiore a 12 mesi. Teme l'umidità. Il prodotto, una volta scaduto, deve essere smaltito secondo la normativa vigente.

Qualità

KUBO HT è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori. Le materie prime impiegate vengono rigorosamente selezionate e controllate.

