

1002 FONDOPAC EXTRA

CSISZOLHATÓ MATT ALAPOZÓ



Előnyök:

- fehér opálos szín
- Jó kitöltő- és fedőképesség

Leírás és használat

Csiszolható 1K töltőalapozó, amely alkalmas a felfelület előkészítésére szintetikus lakkfestékkel történő festés előtt. Falakra és homlokzatokra is alkalmazható.

Felületelőkészítés

A kezelendő felület tiszta, olaj- és zsírmentes legyen.

Kültéri alkalmazás esetén a felületet P120 csiszolóanyaggal csiszolja le, és előzőleg vonja be a 1441 PRATIK WOOD szintelen impregnálószerrel.

Amikor a felület megszáradt, vigye fel két rétegben a FONDOPAC EXTRA terméket.

Felhasználási terület

Felhordási mód:

- ecset
- henger

A termék elkészítése:

Egységes állagúra keverje.

Hígítás a 1602 ACQUARAGIA-val max. 5%-ban.

Tárolási stabilitás

A termék 24 hónapig eltartható, ha hűvös, száraz helyen, hőforrástól és közvetlen napfénytől védve, bontatlan eredeti csomagolásban tárolják. Ellenőrizze a termék eltarthatósági idejét a csomagoláson feltüntetett gyártási tételszám alapján. A gyártási tételszám nyolc számjegyű, amely első négy számjegye a gyártási évet és hónapot jelöli. A terméket a szavatossága lejártá után a hatályos rendelkezések szerint kell ártalmatlanítani.

Műszaki jellemzők

Szín	fehér
Kötőanyag tulajdonság	alkid
Száraz filmréteg megjelenése	áttetsző
Fajsúly	1,71 kg/l (± 0,02)
Viszkozitás	50-60" csésze ISO-DIN 8
Javasolt rétegvastagság	60-70 µm szárazon (2 rétegben)
Felhordási mennyiség *	5-6 m²/l (2 rétegben)
Száradási idő levegőn 20°C-on - 65% RP	30 perc, pormentes
	2 óra, ragadásmentes
Csiszolható	18-24 óra múlva
EU határérték a VOC-tartalomra (2004/42/EK irányelv)	Kat. A/d, OB: maximum VOC 300 g/l VOC tartalom < 300 g/l
* A felhordási mennyiségre vonatkozó adatok sima és szabályos felületen mért adatok.	
20°C-on mért adatok.	

Figyelmeztetések

- Tapasztalt felhasználónak ajánlott termék
- Mindig olvassa el a feltüntetett termékek biztonsági adatlapját.
- Az eszközök tisztításához használt oldószereket vagy hígítókat, és az esetleg megmaradt terméket nem szabad a környezetbe juttatni vagy a háztartási lefolyóba önteni. A tároló/termék/oldószer vagy a tisztításhoz használt hígító vagy oldószer ártalmatlanítását az országos előírásoknak megfelelően kell elvégezni.
- Javasoljuk, hogy a munkavégzéshez szükséges összes anyagot ugyanabból a tételből vegye át.
- Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul. A műszaki adatok az alaptermék átlag jellemzőire vonatkoznak, és azok meghatározása ellenőrzött laboratóriumi körülmények között történt. A piacon található nyersanyagok közötti eltérések miatt a szín és az elért esztétikai hatások kis mértékben eltérhetnek a megadott értékektől. Ezért a vevőnek/felhasználónak személyesen és a felhasználás előtt ellenőriznie kell a termék tervezett használatra való alkalmasságát, különösen abban az esetben, ha ugyanazon anyag különböző tételeit használják fel ugyanazon a munkánál/munkatelepen.

A magas környezeti páratartalom és a túlzott vastagság jelentősen késleltetheti a felhordott film kikeményedését.

A fent megadott adatok a termékek ügyfeleink részéről történő használatának megkönnyítésére szolgálnak, de nem vonják maguk után az IMPA S.p.A. semmilyen felelősségét az ellenőrzésén kívül végrehajtott felhasználásokért. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ, assistenza. tecnica@impa.it.