Aqua DT Matt

SMALTO DI FINITURA AD ADESIONE DIRETTA, IDRODILUIBILE, PER INTERNO ED ESTERNO

- Adesione diretta
- Ottima distensione
- Elevato potere coprente e adesivo



IMPA CONTEMPORARY IDEAS

INNOVATING SURFACES FOR ***BUILDING***

Aqua DT Matt 0654

90006111-10/26

SMALTO DI FINITURA AD ADESIONE DIRETTA, IDRODILUIBILE, PER INTERNO ED ESTERNO



Smalto all'acqua con tecnologia ad adesione diretta, è dotato di rapida essiccazione, facilità di applicazione, ottima distensione, elevato potere coprente. Il film essiccato resiste agli agenti atmosferici e possiede buona elasticità.
Può essere applicato sia all'interno che all'esterno, su vari tipi di supporti, ferro, leghe e lamiera zincata, legno, PVC. Applicabile anche su vetro solo nei cicli per interno.

Attrezzi

Pennello, Rullo a pelo corto o microfibra, Spruzzo

Caratteristiche

Aspetto del film secco	opaco 10-15 gloss (Gardner 60°)
Spessori consigliati	60 µm secchi
Essiccazione	20 minuti, fuori polvere 8 ore, al tatto 24-36 ore in profondità
Riverniciabile	4-5 ore
→ Diluizione	pennello/rullo: 5-10 % di acqua in peso/volume spruzzo: 10-15 % di acqua in peso/volume
→ Resa	4 m²/l con uno spessore del film secco di 60 µm

Applicazione

CICLI PER INTERNO

Adesione diretta su supporti ferrosi, leghe e lamiera zincata, legno, PVC, vetro o vecchie vernici ben adese.
Applicare 2 o 3 strati di AQUA DT MATT

CICLI PER ESTERNO

SUPERFICI FERROSE E IN LEGNO:
Seguire la preparazione del supporto come indicato in scheda tecnica.

SUPERFICI ZINCATE, ALLUMINIO, LEGHE E PVC:
Adesione diretta su superfici zincate, alluminio, leghe e PVC.
Applicare 2 strati di AQUA DT MATT.

La pulizia del substrato deve essere scrupolosa e rappresenta una condizione indispensabile affinché l'esito della verniciatura sia positivo.

RIVENDITA AUTORIZZATA

IMPA S.p.A. Unipersonale – Via Crevada, 9/E
31020 San Pietro di Feletto TV – ITALY
T +39 0438 4548
info@impa.it – www.impa.it

Società soggetta ad attività di direzione
e coordinamento di Fassa S.r.l.