

0654 AQUA DT MATT

SMALTO DI FINITURA AD ADESIONE DIRETTA, IDRODILUIBILE, PER INTERNO ED ESTERNO





advance HT 3.0



Vantaggi

→ Aspetto setoso e opaco
→ Interno ed esterno
→ Ottima distensione
→ Elevato potere coprente e adesivo

Descrizione e Impiego

AQUA DT MATT è uno smalto all'acqua con tecnologia ad adesione diretta, è dotato di rapida essiccazione, facilità di applicazione, ottima distensione, elevato potere coprente. Il film essiccato resiste agli agenti atmosferici e possiede buona elasticità.
Può essere applicato sia all'interno che all'esterno, su vari tipi di supporti, ferro, leghe e lamiera zincata, legno, PVC. Applicabile anche su vetro solo nei cicli per interno. Vedi capitolo riguardante preparazione del supporto.
Viene colorato utilizzando il sistema tintometrico ADVANCE HT.

Preparazione del supporto

La pulizia del substrato deve essere scrupolosa e rappresenta una condizione indispensabile affinché l'esito della verniciatura sia positivo.

CICLI PER INTERNO:
Il prodotto può essere applicato direttamente su supporti ferrosi, leghe e lamiera zincata, legno, PVC, vetro o vecchie vernici ben adese, senza utilizzo di primer.
La stesura del prodotto comporta 2 o 3 mani a rullo, pennello o spruzzo.

IMPA S.p.A Unipersonale Via Crevada, 9/E 31020 San Pietro di Feletto (TV), Italy Tel. +39 0438 4548 Fax +39 0438 454915
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Fassa S.r.l. - info@impa.it - www.impa.it

Preparazione del supporto

CICLI PER ESTERNO:

SUPERFICI FERROSE:
Asportare qualsiasi traccia di ruggine, calamina, grasso ed umidità; eliminare le vecchie vernici con scarsa aderenza mediante carteggiatura.
Applicare l'antiruggine idrodiluibile KORINTHOS PRIMER serie 0717, oppure OXITE serie 1010 o PRIMING COAT cod. 1243. Dopo essiccazione procedere con l'applicazione di 2 strati di AQUA DT MATT.

SUPERFICI IN LEGNO:
Carteggiare con carta P120 e preparare il fondo applicando uno strato di NATUR WOOD, a seguire WOOD PRIMER cod. 0641, fondo carteggiabile idrodiluibile. Per legni ricchi di tannino come quercia, castagno, abete ed acacia, preferire un ciclo di preparazione a solvente mediante i prodotti PRATIK WOOD e FONDOPAC EXTRA. Dopo essiccazione procedere con l'applicazione di 2 strati di AQUA DT MATT.
Su legno verniciato, operare una leggera abrasione con panno tipo Scotch-brite, rimuovere la polvere e applicare direttamente AQUA DT MATT, mediante 3 strati a rullo, pennello o spruzzo.

SUPERFICI ZINCATE, ALLUMINIO, LEGHE E PVC:
Dopo un'accurata pulizia del supporto, procedere con l'applicazione di 2 strati di AQUA DT MATT

Applicazione

Metodo applicativo:
- pennello
- rullo a pelo corto o microfibra
- spruzzo

Preparazione del prodotto:
Mescolare fino a colore e consistenza uniformi.

Diluizione:
per l'applicazione a pennello o rullo: 5-10 % di acqua in peso/volume
per l'applicazione a spruzzo: 10-15 % di acqua in peso/volume

Riverniciabile:
Attendere 4-5 ore tra i vari strati di AQUA DT MATT.

Stabilità di stoccaggio

TEME IL GELO. Conservare il prodotto immagazzinato a temperatura tra + 5 e 35°C.
Il materiale se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore e dall'irraggiamento solare diretto, nella confezione originale integra, ha una durata di 12 mesi. Verificare la durata utile del prodotto tramite il lotto produzione riportato sulla confezione. Il numero di lotto è composto da otto caratteri numerici le cui prime quattro cifre identificano l'anno ed il mese di produzione. Il prodotto, una volta scaduto, deve essere smaltito secondo la normativa vigente.

IMPA S.p.A Unipersonale Via Crevada, 9/E 31020 San Pietro di Feletto (TV), Italy Tel. +39 0438 4548 Fax +39 0438 454915
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Fassa S.r.l. - info@impa.it - www.impa.it

Caratteristiche Tecniche

Colore	bianco e tinte di cartella
Aspetto del film secco	opaco 10-15 gloss (Gardner 60°)
Peso specifico	bianco: 1,29 kg/l (± 0,02)
Viscosità	3000 - 4000 mPa.s Brookfield
Spessori consigliati	60 µm secchi
Resa pratica indicativa *	4 m²/l con uno spessore del film secco di 60 µm
Essiccazione ad aria (20°C - 65% UR)	20 minuti, fuori polvere
	8 ore, al tatto
	24-36 ore in profondità
Valore limite UE per il contenuto di COV (Direttiva 2004/42/CE)	Cat. A/d, BA: COV max 130 g/l
* La resa può variare in funzione della ruvidità e dell'assorbimento del supporto e in relazione al sistema di applicazione adottato.	
I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C	

Avvertenze

- Prodotto consigliato ad un utilizzatore esperto.
- Consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti indicati.
- Durante l'utilizzo arieggiare bene i locali e per la pulizia degli utensili usare acqua.
- I solventi o i diluenti utilizzati per il lavaggio degli utensili e gli eventuali residui di prodotto non devono essere rilasciati nell'ambiente o gettati negli scarichi domestici. Lo smaltimento del recipiente/prodotto/diluente o solvente di lavaggio deve essere effettuato in conformità alla regolamentazione nazionale.
- Non applicare con atmosfera nebbiosa o piovosa, o con UR superiore al 75%.
- La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 5 e 35°C.
- Applicazioni esterne devono essere protette dalla pioggia per almeno 24 ore, e comunque fino a completa essiccazione.
- Si consiglia di ritirare il materiale occorrente per l'esecuzione del lavoro tutto della stessa partita.
- Le indicazioni fornite nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze tecniche e pratiche. I dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche medie del prodotto base e sono determinate in condizioni controllate di laboratorio. La variabilità delle materie prime reperibili nel mercato, nonché la tinteggiatura del prodotto, possono portare a lievi scostamenti nei valori riportati, nel colore e negli effetti estetici ottenuti. È quindi necessario che il compratore/utilizzatore verifichi personalmente e prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto, in particolare quando nello stesso lavoro/cantiere si utilizzano lotti diversi dello stesso materiale.

I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità di IMPA S.p.A. per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra Assistenza tecnica all'indirizzo e-mail assistenza.tecnica@impa.it.

0654 - AQUA DT MATT - 10/2026

IMPA S.p.A Unipersonale Via Crevada, 9/E 31020 San Pietro di Feletto (TV), Italy Tel. +39 0438 4548 Fax +39 0438 454915
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Fassa S.r.l. - info@impa.it - www.impa.it