

3559 CANOVA VERTICALE TRASPARENTE

SZÍNTELEN TIXOTRÓP EPOXI RAGASZTÓ
FÜGGŐLEGES FELÜLETRE



Épület



spatulyával



Használatra kész



Száras csiszolható

Leírás és használat

Kétkomponensű, függőleges felületre felhordható ragasztó. Extra tapadású és az időjárási viszonyoknak jól ellenáll. Különösen alkalmas kültéri felhasználásra, gránitra, márványra és kő felületre.

Felületelőkészítés

A felület száraz, tiszta, por-, zsír- és viaszmentes legyen.

Felhasználási terület

Felhordási mód:

- spatulyával

A termék elkészítése:

A felhasználáshoz a komponenseket a megjelölt arányban gondosan el kell keverni. Mindig kis mennyiséget keverjünk be, nehogy túl gyorsan reagáljon.

	súlyban
TERMÉK 3559 CANOVA VERTICALE TRASPARENTE A	100
EDZŐ 4559 CANOVA VERTICALE TRASPARENTE B	50

Általában egyszerre 200-50 gr bekeverése ajánlott.

A kikeményedés és a maximális vegyi ellenállás 7 nap múlva teljes.

Tárolási stabilitás

Az anyag a lejárat dátumot tartalmazó terméktáblában meghatározott hónapig tartható el, amennyiben száraz helyen, hőforrástól és közvetlen napfénytől védve, sértetlen eredeti csomagolásban van tárolva. Ellenőrizze a termék eltarthatósági idejét a csomagoláson feltüntetett gyártási tételszám alapján. A gyártási tételszám nyolc számjegyű, amely első négy számjegye a gyártási évet és hónapot jelöli. A terméket a szavatossága lejártá után a hatályos rendelkezések szerint kell ártalmatlanítani.

Terméktábla a lejárat dátummal		
Termék neve	Kód	Lejárat hónapokban
CANOVA VERTICALE TRASPARENTE A	3559	24
CANOVA VERTICALE TRASPARENTE B	4559	12

Műszaki jellemzők

Szín	félig áttetsző
A termék típusa	kétkomponensű
Edző	CANOVA VERTICALE TRASPARENTE B 4559
Kötőanyag tulajdonság	epoxi-poliamin
Fajsúly "A" rész	1,17 kg/l ($\pm 0,02$)
Fajsúly "B" rész	1,10 kg/l ($\pm 0,02$)
Keverési arány	2 „A” rész + 1 „B” rész súlyban
Fazékidő	20-30 perc
Csiszolható	5 óra múlva
Az adatokat 20 °C-on és 65% R.P.	

Figyelmeztetések

- Kizárólag professzionális felhasználásra.
- Az UNI EN 12004 szabványon kívüli használat.
- Mindig olvassa el a feltüntetett termékek biztonsági adatlapját.
- Az eszközök tisztításához használt oldószereket vagy hígítókat, és az esetleg megmaradt terméket nem szabad a környezetbe juttatni vagy a háztartási lefolyóba önteni. A tároló/termék/oldószer vagy a tisztításhoz használt hígító vagy oldószer ártalmatlanítását az országos előírásoknak megfelelően kell elvégezni.
- Javasoljuk, hogy a munkavégzéshez szükséges összes anyagot ugyanabból a tételből vegye át.
- Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul. A műszaki adatok az alaptermék átlag jellemzőire vonatkoznak, és azok meghatározása ellenőrzött laboratóriumi körülmények között történt. A piacon elérhető nyersanyagok változatossága a jelentett értékek kismértékű eltéréséhez vezethet. Ezért a vevőnek/felhasználónak személyesen és a felhasználás előtt ellenőriznie kell a termék tervezett használatra való alkalmasságát, különösen abban az esetben, ha ugyanazon anyag különböző tételeit használják fel ugyanazon a munkánál/munkatelepen.

+ 10°C hőmérséklet alatt és 80% R.P. fölött a termék felhordása nem ajánlott, mivel a termék túl lassan reagál.

A fent megadott adatok a termékek ügyfeleink részéről történő használatának megkönnyítésére szolgálnak, de nem vonják maguk után az IMPA S.p.A. semmilyen felelősségét az ellenőrzésén kívül végrehajtott felhasználásokért. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ, assistenza. tecnica@impa.it.